



<b>Gewebe/ Woven fabric</b>		
<b>Rohgewebe</b> raw fabric	<b>100 % Para-Aramid-Regenerat</b> 100 % para-aramide regenerate	
<b>Garn / Yarn</b>		
<b>Kette /</b> warp	7,5/2 Nm	DIN 53830-3
<b>Schuss /</b> weft	7,5/2 Nm	DIN 53830-3
<b>Fadenzahl Kette /</b> thread count warp	13,5 Fd / cm ± 5 %	DIN 53830-3
<b>Fadenzahl Schuss /</b> Thread count weft	7,0 Fd / cm ± 5 %	DIN 53830-3
<b>Gewicht /</b> weight	600 g/m2 ± 5 %	DIN EN 12127
<b>Bindung /</b> bond	Köper/Twill2/2/	DIN ISO 9354
<b>Beschichtetes Gewebe</b>		
<b>Beschichtung/</b> lamination	Beidseitig beschichtet mit schwarzem Silikon Coated on both sides with black silicone	
<b>Gewicht /</b> weight	1200 g/m2 ± 10 %	DIN EN 12127
<b>Dicke /</b> thickness	1,9 mm ± 10 %	DIN ISO 5084
<b>Zugfestigkeit Kette /</b> Tensile strength warp	> 1600 N / 5cm	DIN EN ISO 13934-1
<b>Zugfestigkeit Schuss</b> Tensile strength of weft	> 1400 N / 5cm	DIN EN ISO 13934-1
<b>Temperaturbereich/</b> temperature range	-43 bis 260 °C	

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.